

## ArmaSound RD

Zvočna in toplotna izolacija v enem! Večnamenski zvočni dušilec zvoka za uporabo v različnih zvočnih aplikacijah.

ArmaSound RD je edinstven odprto celični fleksibilen ,zvočno- izolativni material katerega prednost je optimalna zvočna absorpcija predvsem pri manjši debelini( z razliko od tradicionalnih materialov, ki jih poznamo v te namene) .

Poleg izjemne zvočne absorpcije material nudi še toplotno izolativnost in dušenje vibracij.

### Plošče gostote 120 kg/m<sup>3</sup>

- Temperaturno področje -20°C do +85°C
- Toplotna prevodnost:  $\lambda \leq 0,046 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Reakcija na ogenj ; Euroclass E , razred 1
- Absorpcija zvoka do 0.81

### Plošče gostote 240 kg/m<sup>3</sup>

- Temperaturno področje -20°C do +85°C
- Toplotna prevodnost:  $\lambda \leq 0,052 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Reakcija na ogenj ; Euroclass E , razred 1
- Absorpcija zvoka do 1.03



Naziv	Debelina	Širina	Dolžina	m2/karton
ASD-120-06	6	1,0	1,0	8
ASD-120-10	10	1,0	1,0	5
ASD-120-15	15	1,0	1,0	3
ASD-120-20	20	1,0	1,0	2
ASD-120-25	25	1,0	1,0	2

### ArmaSound RD 120 plošče

### ArmaSound RD 120 plošče – samolepilne

Naziv	Debelina ( mm)	Širina ( m )	Dolžina ( m )	m2/karton
ASD-120-06/A	6	1,0	1,0	8
ASD-120-10/A	10	1,0	1,0	5
ASD-120-15/A	15	1,0	1,0	3
ASD-120-20/A	20	1,0	1,0	2
ASD-120-25/A	25	1,0	1,0	2

### ArmaSound RD 240 plošče

Naziv	Debelina	Širina	Dolžna	m2/ karton
ASD-240-06	6	1,0	1,0	8
ASD-240-10	10	1,0	1,0	5
ASD-240-15	15	1,0	1,0	3
ASD-240-20	20	1,0	1,0	2
ASD-240-25	25	1,0	1,0	2

### ArmaSound rd 240 plošče – samolepilne

naziv	debelina	Širina	dolžina	m2/karton
ASD-240-06/A	6	1,0	1,0	8
ASD-240-10/A	10	1,0	1,0	5
ASD-240-15/A	15	1,0	1,0	3
ASD-240-20/A	20	1,0	1,0	2
ASD-240-25/A	25	1,0	1,0	2

